

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 934 988 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

11.08.1999 Patentblatt 1999/32

(51) Int. Cl.⁶: **C09D 167/00**

(21) Anmeldenummer: 98124384.3

(22) Anmeldetag: 21.12.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 07.02.1998 DE 19805008

(71) Anmelder:

HÜLS AKTIENGESellschaft
45764 Marl (DE)

(72) Erfinder:

- Zagefka, Hans-Dieter Dr.
45721 Haltern (DE)
- Spittka, Rainer
46562 Voerde (DE)
- Hoppe, Dirk Dr.
48301 Nottuln (DE)

(74) Vertreter: Olbricht, Gerhard Dr.

Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
Patente - Marken
Bau 1042 - PB 15
45764 Marl (DE)

(54) **Beschichtungen auf Basis thermoplastischer Polyester unter Zusatz eines ungesättigten Polyesters als Haftungsverbesserer**

(57) Es wird ein Epoxidharz-freies Beschichtungssystem auf Basis von thermoplastischen Polyestern beschrieben, in welches ein ungesättigter Polyester als haftungsverbessernder Zusatz eingearbeitet wird.

EP 0 934 988 A2

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Epoxidharz-freies Beschichtungssystem auf Basis von thermoplastischen Polyestern in welches ein spezielles Zusatzharz als haftungsverbessernder Anteil eingearbeitet wird.

[0002] Auf Basis thermoplastischer Polyester werden seit geraumer Zeit Beschichtungsmaterialien für die verschiedensten Einsatzzwecke hergestellt und vermarktet. Üblicherweise werden hierzu auf Compoundierextrudern oder Knetern die für den vorgesehenen Anwendungszweck erforderlichen Zuschlagstoffe, wie Farbpigmente, Füllstoffe, Stabilisatoren, Verlaufmittel, Glanzmittel und/oder sonstige Zusatz- und Hilfsstoffe, in den Polyester eingearbeitet. Der Compound kann dann als Lösung, Folie, Schmelze, Pulver oder in sonstiger Form in dem vorgesehenen Einsatzbereich appliziert werden.

[0003] In der Praxis hat sich besonders die Pulverbeschichtung von Metallen nach dem Wirbelsinter- oder Elektrostatik-Verfahren bewährt. Beim Wirbelsinterverfahren werden heiße Metallteile durch Eintauchen in eine durch Luft fluidisierte Wirbelschicht des pulverförmigen Beschichtungsmaterials beschichtet. Hierbei schmilzt der Thermoplast auf der Oberfläche auf und bildet nach Erkalten einen schützenden Überzug. Bei der elektrostatischen Beschichtung wird Pulver mittels Druckluft auf das Metallteil gesprüht, wo es durch Anlegen einer Gleichstrom-Hochspannung haften bleibt. Anschließend erhält man durch Aufschmelzen (z. B. in einem Ofen oder über einer Gasflamme) ebenfalls einen Überzug. Das Beschichtungsmaterial kann auch auf andere Art, z. B. als Schmelze oder Folie, eingesetzt werden.

[0004] Obwohl die Herstellung von thermoplastischen Beschichtungspulvern wegen der Kaltvermahlung mit Flüssigstickstoff relativ aufwendig ist, konnte der Marktanteil gegen die Konkurrenz von Naßlacken und reaktiven Systemen gehalten und sogar vergrößert werden. Hier sind umwelttechnologische Aspekte entscheidend, da Beschichtungspulver gänzlich ohne Lösemittel auskommen. Weiterhin haben rein thermoplastische Beschichtungsmaterialien im Vergleich zu reaktiven Systemen verarbeitungstechnische Vorteile, da sie lediglich durch Wärmezufuhr aufgeschmolzen werden und durch Abkühlung härten. Hierdurch bedingt eignen sie sich auch für extrem schnelle Beschichtungsanlagen mit nachgeschalteter Weiterverarbeitung, für die reaktive Systeme in der Regel zu langsam sind. Reaktive Systeme erfordern naturgemäß chemisch reaktionsfreudige Komponenten und Härter, die oftmals toxikologisch bedenklich sind. Außerdem verbleibt nach der Reaktion ein Anteil Restmonomer in der Beschichtung.

[0005] Dies sind auch die Gründe, warum beim Nahtschutz von geschweißten Konservendosen bevorzugt thermoplastische Systeme eingesetzt werden. In der Konserve wird die Dosennaht durch thermoplastische Polyester zuverlässig gegen jeglichen Inhaltsstoff geschützt und damit der Inhalt unverändert bewahrt.

[0006] Die notwendigen lacktechnischen Eigenschaften wie z. B. Haftung, Elastizität und Sterilisierbarkeit der Beschichtung werden nicht durch den verwendeten thermoplastischen Polyester allein bewerkstelligt. Vielmehr hat man erst durch die Zumischung geeigneter Additive deutliche Verbesserungen erzielt. Durch die Einwirkung entsprechender Rezepturen hat man die Eigenschaften so weit optimiert, daß heute Beschichtungen aus thermoplastischen Polyestern sehr gute Gebrauchseigenschaften erreicht haben.

[0007] Stand der Technik ist es für die Haftverbesserung Epoxidharze als Zusatz in die thermoplastischen Polyester einzuarbeiten. Das Epoxidharz wird hierbei nicht wie sonst üblich chemisch vernetzt, sondern lediglich mit dem Polyester vermischt, da üblicherweise eingesetzte Polyester keine nennenswerten reaktiven Gruppen besitzen. Die Wirksamkeit des Epoxidharz-Zusatzes im Hinblick auf die lacktechnischen Eigenschaften ist ausgezeichnet und somit können sämtliche Anforderungen an das Beschichtungssystem voll erfüllt werden.

[0008] Soweit das Beschichtungssystem im Bereich Lebensmittelverpackung eingesetzt wird, müssen einschlägige Regularien erfüllt werden, wie FDA 175.300 (USA), Richtlinie 90/128 (EU), usw. Gerade hier haben thermoplastische Systeme, wie schon ausgeführt, gegenüber anderen Systemen entscheidende Vorteile.

[0009] In jüngster Vergangenheit sind Epoxidharze, die als Beschichtungsmaterial im Bereich Lebensmittelverpackung eingesetzt werden, in der Öffentlichkeit in die Kritik geraten. Spuren von Bisphenol-A-diglycidether (BADGE) werden aus Epoxidharzlacken aus Konservendoseninnenbeschichtungen herausgelöst und mit dem Nahrungsmittel in den menschlichen Organismus aufgenommen. In ölhaltigen Fischkonserven wurden sogar unzulässig hohe BADGE-Konzentrationen gemessen, die aus der Innenbeschichtung herausgelöst wurden. BADGE ist nun in Verdacht geraten, nach Aufnahme in den menschlichen Organismus krebserregende und oestrogene Effekte hervorgerufen zu haben. Dies führte dazu, daß der wissenschaftliche Lebensmittelausschuß (SCF) der Europäischen Union (EU) im Juni 1996 eine toxikologische Neubewertung von BADGE vorgenommen hat. Demnach gibt es zwar noch keine Anhaltspunkte für eine krebserregende Wirkung, jedoch fordert das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) in einer Pressemitteilung vom November 1996 technologische Maßnahmen zur Minimierung der Kontamination von Lebensmitteln. BADGE-Gehalte von mehr als 1 mg/kg werden demnach als gesundheitlich bedenklich eingestuft.

[0010] Übliche thermoplastische Beschichtungssysteme enthalten in der Rezeptur einen geringen Prozentsatz Epoxidharz, der natürlich ebenfalls einen gewissen Anteil Restmonomer (BADGE) enthält. Somit ist das im Grunde ökologisch und toxikologisch einwandfreie Beschichtungssystem thermoplastische Polyester doch noch über den Epoxidharzzusatz in die Kritik geraten.

[0011] Damit stellte sich die Aufgabe, einen Zusatz für ein Beschichtungssystem zu finden, der toxikologisch völlig unbedenklich ist und mindestens die gleichguten Eigenschaften des Epoxidharzzusatzes gewährleistet.

[0012] Überraschenderweise wurde gefunden, daß gemäß den Ansprüchen, durch Zusatz von speziellen ungesättigten Polyesterharzen zu den beschriebenen Copolyestern das Eigenschaftsprofil der durch Schmelzauftrag hergestellten Beschichtungen gegenüber den reinen Copolyestern so verbessert werden kann, daß sie die Sterilisationsprüfung bestehen und auch für Lebensmittelverpackungen geeignet sind.

[0013] Derartige ungesättigte Polyester werden üblicherweise in einem zur Copolymerisation befähigten Monomer (meist Styrol) oder einem Reaktivverdünner gelöst (UP-Harze) und anschließend zur Aushärtung radikalisch polymerisiert. Hauptanwendungsgebiete von UP-Harzen sind die Bauindustrie (unverstärkte oder mit Glasfasern verstärkte Erzeugnisse), der Automobilbereich (Reparaturspachtel) oder z. B. die industrielle Holz- und Möbelbeschichtung.

[0014] Die Zusatzharze werden durch Polykondensation von Dienen und Dicarbonsäuren hergestellt.

[0015] Als ungesättigte Dicarbonsäure wird in den erfindungsgemäßen ungesättigten Polyesterharzen überwiegend Maleinsäure (als Anhydrid) oder Fumarsäure eingesetzt. Es können aber auch Mesacon-, Citracon-, Itaconsäure und/oder Tetrahydrophthalsäure eingesetzt werden. Neben den ungesättigten Säuren werden aber auch zur Steuerung der Eigenschaften des ungesättigten Polyesterharzes Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure oder Sebacinsäure eingesetzt.

[0016] Als Dirole kommen Ethylenglykol, 1,2- oder 1,3-Propandiol, Diethylen-, Dipropylen-, Triethylen-, Tetraethylenglykol, 1,2- und 1,4-Butandiol sowie insbesondere Digidol zum Einsatz [Herstellung und Eigenschaften der ungesättigten Polyesterharze siehe auch H. Krämer, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Vol A 21, S. 217 ff. (1992)].

[0017] Bevorzugt wird das Zusatzharz durch Kondensation von Di und/oder Triolen mit Dicarbonsäuren erhalten, wobei ein oder zwei Monomere ungesättigt sind. Die erfindungsgemäßen ungesättigten Polyester haben folgende Eigenschaften:

Schmelzpunkt 50 bis 120 °C

Säurezahl 8 bis 50 mg KOH/g

Hydroxylzahl 10 bis 60 mg KOH/g

[0018] Der ungesättigte Polyester wird in Mengen von 0,1 bis 15 Teilen auf 99,9 bis 85 Teile Basispolyester, vorzugsweise 0,5 bis 10 Teilen auf 99,5 bis 90 Teile Basispolyester, besonders bevorzugt 1 bis 5 Teilen auf 99 bis 95 Teile Basispolyester, eingesetzt.

[0019] Zur Herstellung der Beschichtungsmasse kann das Zusatzharz mit dem Copolyester und den weiteren praxisüblichen Zusatzstoffen (wie z. B. Farbpigmente, Füllstoffe, Stabilisatoren, Verlaufmittel, Glanzmittel und/oder sonstige Zusatz- und Hilfsstoffe) im Extruder zu einem Compound verarbeitet werden.

[0020] Das Zusatzharz kann aber auch am Ende der Kondensation des Copolyesters dem schmelzflüssigen Copolyester zugesetzt, in diesem homogenisiert und als homogene Mischung mit praxisüblichen Verfahren ausgetragen werden. Hierbei ist darauf zu achten, daß

1) vor Zusatz des Zusatzharzes die Polyesterschmelze abgekühlt wird und

2) die Verweilzeit der Polymermischung im Reaktor möglichst kurz ist,

damit ein unerwünschter Molmassenabbau bzw. Umesterung des Polyesters vermieden wird.

[0021] Als thermoplastischer Basispolyester in den erfindungsgemäßen Beschichtungsmaterialien wird ein teilkristalliner Polyester mit einer Viskositätszahl > 60 ml/g, vorzugsweise > 70 ml/g, einer Glasatemperatur zwischen 0 und 50 °C, vorzugsweise 10 und 40 °C, und einem Schmelzbereich zwischen 150 und 200 °C, vorzugsweise zwischen 160 und 180 °C, eingesetzt.

[0022] Der Basispolyester hat als Säurekomponente mindestens eine aromatische Dicarbonsäure wie z. B. Terephthalsäure, sowie mindestens eine aliphatische Dicarbonsäure mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen oder deren esterbildenden Derivate. Auf der Diolseite enthält er vorzugsweise 1,4-Butandiol und fakultativ ein oder mehrere aliphatische Dirole mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen.

[0023] Das erfindungsgemäße Beschichtungssystem kann als zusätzliche Komponente einen weiteren Polyester enthalten. Dieser Polyester ist teilkristallin und enthält als Säurekomponente mindestens eine aromatische Dicarbonsäure, wie z. B. Terephthalsäure sowie mindestens eine aliphatische Dicarbonsäure mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen oder deren esterbildenden Derivate. Bezüglich der Diolkomponente enthält der Polyester 1,4-Butandiol und fakultativ ein oder mehrere aliphatische Dirole mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen. Der Polyester wird in Mengen von 2 bis 60 Massen-%, vorzugsweise 5 bis 50 Massen-% und besonders bevorzugt 10 bis 40 Massen-%, bezogen auf den gesamten Compound, eingesetzt. Er hat eine Viskositätszahl > 60 ml/g, vorzugsweise > 70 ml/g, eine Glasatemperatur zwischen -50 und 0 °C, vorzugsweise -40 bis -10 °C und einen Schmelzbereich zwischen 140 bis 200 °C, vorzugsweise 145 bis 170 °C. Durch diesen Polyester bekommt der Compound flexible Eigenschaften und eignet sich besonders zur Beschichtung

von Teilen, die nachträglich mechanisch verformt werden

[0024] Die erfindungsgemäßen Beschichtungsmaterialien können für die verschiedensten Einsatzzwecke verwendet werden. Ein besonderes Einsatzgebiet ist die Beschichtung im Bereich der Lebensmittelverpackung. Hierzu werden die für den vorgesehenen Anwendungszweck erforderlichen Zuschlagstoffe, wie Farbpigmente, Füllstoffe, Stabilisatoren, Verlaufsmittel, Glanzmittel und/oder sonstige Zusatz- und Hilfsstoffe, in den Polyester eingearbeitet. Der Compound kann dann als Lösung, Folie, Schmelze, Pulver oder in sonstiger Form in dem vorgesehenen Einsatzbereich appliziert werden.

Vergleichsbeispiel 1: (Thermoplastischer Polyester ohne Zusatz):

[0025] Ein thermoplastischer Polyester (nach DP 23 46 559) wird unter Zugabe 20 % Titanoxid und 0,5 % eines Verlaufsmittels zu einem Compound verarbeitet. Anschließend wird mittels Kaltvermahlung und Siebung ein Pulver < 85 µm hergestellt. Das Pulver wird mittels Elektrostatik-Pistole auf ca. 0,4 mm starke Bleche aufgesprüht und 5 Minuten bei 200 °C in einem Ofen aufgeschmolzen.

Die ca. 60 µm starke Beschichtung hat folgende Eigenschaften:

Haftung: Gitterschnitt GT 0,

Elastizität: Erichsentiefung > 10 mm,

Haftung nach Heißwassertest: Gitterschnitt GT 0,

Haftung nach Essigsäuresterilisation (3 %): Gitterschnitt GT 4,

Haftung nach Milchsäuresterilisation (2 %): Gitterschnitt GT 4.

[0026] Endbeurteilung: Das Beschichtungssystem verliert seine Haftung nach einem Säureangriff und kann in der Praxis nur begrenzt eingesetzt werden.

Vergleichsbeispiel 2: (Thermoplastischer Polyester mit Epoxidharzzusatz):

[0027] Beschichtungspulver (hergestellt wie in Vergleichsbeispiel 1) aber mit Zusatz von 5 % Epoxidharzzusatz. Analog Beispiel 1 wurde das Pulver mittels Elektrostatik-Pistole auf ca. 0,4 mm starke Bleche aufgesprüht und 5 Minuten bei 200 °C in einem Ofen aufgeschmolzen.

Die ca. 60 µm starke Beschichtung hat folgende Eigenschaften:

Haftung: Gitterschnitt GT 0,

Elastizität: Erichsentiefung > 10 mm,

Haftung nach Heißwassertest: Gitterschnitt GT 0,

Haftung nach Essigsäuresterilisation (3 %): Gitterschnitt GT 0,

Haftung nach Milchsäuresterilisation (2 %): Gitterschnitt GT 0.

Beispiele:

[0028] In den Beispielen wird ein thermoplastischer Polyester (nach DB 23 46 559) eingesetzt.

[0029] Als Zusatzharz 1 wird ein handelsübliches Polyesterharz (Höls AG, Haftharz LTH) mit folgenden Kenndaten eingesetzt.

Schmelzpunkt (DIN 53 181)	90 bis 102 °C
Säurezahl (DIN 53 402/ISO 2114)	12 bis 20 mg KOH/g
Hydroxylzahl (DIN/ISO 4629)	ca. 25 mg KOH/g

[0030] Zusatzharz 2 wird auf Basis von Fumarsäure, Iso-Phthalsäure (1 : 1) und 1,2-Propanglykol zu einem Polyester mit folgenden Kenndaten kondensiert:

Schmelzpunkt (DIN 53 181)	78 °C
Säurezahl (DIN 53 402/ISO 2124)	29 mg KOH/g
Hydroxylzahl (DIN/ISO 4629)	31 mg KOH/g

[0031] Mit den Zusatzharzen 1 und 2 werden Beschichtungsmassen hergestellt (Tab. 1)

Tabelle 1

Beschichtungsmassen		
	Bestandteil in Masse %	
	Rezeptur 1	Rezeptur 2
Copolyester 1	73	73
Zusatzharz 1	3	3
Zusatzharz 2	0	3
TiO ₂ RTG-30	20	20
Micro Mica W1	3,5	3,5
Perenol F30 mod	0,50	0,50
Summe	100	100

[0032] Mit den jeweiligen Beschichtungsmassen wurden Beschichtungen aus der Schmelze hergestellt. Die Ergebnisse der anwendungstechnische Prüfung sind in Tabelle 2 zusammengefaßt:

Tabelle 2

Prüfung der Beschichtungen		
Eigenschaft	Rezeptur 1	Rezeptur 2
Haftung	GT0	GT0
Elastizität Erichsenprüfung	> 10 mm	> 10 mm
Haftung nach:		
Essigsäuresterilisation (3 %)	GT0	GT0
Milchsäuresterilisation (2 %)	GT0	GT0

[0033] Endbeurteilung: Die Beschichtungssysteme werden durch Zusatz der ungesättigten Polyesterharze sterilisationsfest, die Haftung ist auch nach einem Säureangriff sehr gut, das System kann für alle Anwendungsgebiete eingesetzt werden

[0034] In Vergleichsbeispiel 1 wird deutlich, daß auch ein rezepturoptimierter thermoplastischer Polyester nicht alle Anforderungen an ein Beschichtungssystem erfüllen kann.

[0035] Vergleichsbeispiel 2 zeigt das technisch derzeit genutzte System, allerdings enthält diese Formulierung BADGE.

[0036] In den Beispielen wird die Anwendung der erfindungsgemäßen, haltungsverbessernden Polyester gezeigt. Sie bieten einen völlig gleichwertigen Ersatz von Epoxidharz bei gleichguten Gebrauchseigenschaften.

Patentansprüche

1. Beschichtungssystem auf Basis von thermoplastischen Polyestern, Farbpigmenten, Füllstoffen, Verlaufmitteln und weiteren üblichen Hilfsstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungssystem einen Basispolyester bestehend aus

A) aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen mehrbasigen Säuren und/oder deren Anhydride und Hydroxycarbonsäuren und -Derivaten und

B) ein Zusatzharz, erhalten durch Kondensation von ungesättigten und gesättigten Monomeren in Anteilen von 0,1 bis 15 Teile Zusatzharz auf 99,9 bis 85 Teile Basispolyester als eigenschaftsverbessernden Zusatz enthält.

2. Beschichtungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß 0,5 bis 10 Teile Zusatzharz auf 99,5 bis 90 Teile Copolyester eingesetzt werden.
- 5 3. Beschichtungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß 1 bis 5 Teile Zusatzharz auf 99 bis 95 Teile Copolyester eingesetzt werden
- 10 4. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Zusatzharz durch Kondensation von Di- und/oder Triolen mit Dicarbonsäuren erhalten wird, wobei ein oder
zwei Monomere ungesättigt sind.
- 15 5. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Diol Digidol eingesetzt wird.
- 20 6. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Säurekomponente Fumarsäure eingesetzt wird.
- 25 7. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Basispolyester eine Glasstemperatur zwischen 0 und 50 °C, einen Schmelzbereich zwischen 150 und 200
°C und eine Viskosität > 60 ml/g aufweist.
- 30 8. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Basispolyester eine Glasstemperatur zwischen 10 und 40 °C, einen Schmelzbereich zwischen 160 und 180
°C und eine Viskosität > 70 ml/g aufweist.
- 35 9. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Basispolyester aus
 - A) mindestens einer aromatischen mehrbasigen Dicarbonsäure und mindestens einer aliphatischen Dicarbonsäure mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen oder deren esterbildenden Derivate und
 - B) 1,4-Butandiol oder 1,4-Butandiol mit einem oder mehreren aliphatischen Diolen mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen
- 40 besteht.
- 45 10. Beschichtungssystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Beschichtungssystem einen weiteren Polyester bestehend aus
 - A) mindestens einer aromatischen Dicarbonsäure sowie mindestens einer aliphatischen Dicarbonsäure mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen oder deren esterbildenden Derivaten
und
 - 50 B) 1,4-Butandiol oder 1,4-Butandiol mit einem oder mehreren aliphatischen Diolen mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen
- 55 mit einer Glasstemperatur zwischen -50 bis 0 °C, einem Schmelzbereich zwischen 140 bis 200 °C und einer Viskositätszahl > 60 ml/g in einer Menge von 2 bis 60 Massen-%, bezogen auf den gesamten Compound, als flexibilisierenden Zusatz enthält.
11. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungssystems nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,


daß das Zusatzharz mit einem Extruder mit den einzusetzenden Copolyester und allen Zuschlagstoffen, wie z. B. Füller, Pigment, zu einem Compound verarbeitet wird.

12. Verfahren zur Herstellung eines Beschichtungssystems nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß bei zum Ende der Herstellung des Copolyesters das Zusatzharz im erforderlichen Massenverhältnis dem schmelzflüssigen Copolyester zugesetzt, in diesem homogenisiert, und zusammen als homogene Mischung ausgetragen wird

13. Verwendung eines Beschichtungssystems nach einem der vorherigen Ansprüche zum Beschichten von Lebensmittelverpackungen.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 934 988 A3**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
27.10.1999 Patentblatt 1999/43

(51) Int. Cl.⁶: **C09D 167/00**

(43) Veröffentlichungstag A2:
11.08.1999 Patentblatt 1999/32

(21) Anmeldenummer: 98124384.3

(22) Anmeldetag: 21.12.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 07.02.1998 DE 19805008

(71) Anmelder:
**Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
60287 Frankfurt am Main (DE)**

(72) Erfinder:
• **Zagefka, Hans-Dieter Dr.
45721 Haltern (DE)**
• **Spittka, Rainer
46562 Voerde (DE)**
• **Hoppe, Dirk Dr.
48301 Nottuln (DE)**

(74) Vertreter: **Olbricht, Gerhard Dr.
Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
Patente - Marken
Bau 1042 - PB 15
45764 Marl (DE)**

(54) **Beschichtungen auf Basis thermoplastischer Polyester unter Zusatz eines ungesättigten Polyesters als Haftungsverbesserer**

(57) Es wird ein Epoxidharz-freies Beschichtungssystem auf Basis von thermoplastischen Polyestern beschrieben, in welches ein ungesättigter Polyester als haftungsverbessernder Zusatz eingearbeitet wird.

EP 0 934 988 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 12 4384

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP 0 401 892 A (AKZO NV) 12. Dezember 1990 (1990-12-12) * Ansprüche 1-13; Beispiele 1-15 *	1-9	C09D167/00
A	US 5 531 924 A (HORN PETER ET AL) 2. Juli 1996 (1996-07-02) * Spalte 4, Zeile 36 - Zeile 40 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			C09D C08L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 3. September 1999	Prüfer Decocker, L
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P) (C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 12 4384

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

03-09-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0401892	A	12-12-1990	JP	3070720 A	26-03-1991
US 5531924	A	02-07-1996	DE	4038783 A	11-06-1992
			AT	157594 T	15-09-1997
			CA	2056951 A,C	06-06-1992
			CA	2182309 A	06-06-1992
			DE	59108846 D	09-10-1997
			EP	0490145 A	17-06-1992
			ES	2106047 T	01-11-1997
			US	5334448 A	02-08-1994

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82